



# 5717S

## ODRDZEWIACZ

### Opis

Został opracowany w celu usunięcia i zahamowania procesu korozji na stali i aluminium.  
Kolor: zielony  
Skład na bazie czynników hamujących proces korozji pochodzenia kwasowego i fosforowego.

### Produkty

5717S      Odrdzewiacz

### Właściwości

- Usuwa ślady korozji i neutralizuje metal w celu zapewnienia dobrej przyczepności lakieru do powierzchni metalu lub aluminium.
- Łatwy w nakładaniu.
- Zgodny z LZO, dostosowany do dyrektywy 2004/42/UE.

### Metody nakładania - uwagi

- Pomimo, iż 5717S zapobiega tworzeniu się korozji w systemie lakierowania, powierzchnia metalu będzie łatwo korodować, jeśli nie zostanie odpowiednio zabezpieczona. Koniecznym jest nałożenie warstwy podkładu zabezpieczającego przed korozją i to w jak najkrótszym czasie.
- Powierzchnia powinna być dokładnie zmyta dużą ilością świeżej wody po zastosowaniu 5717S w celu uniknięcia problemów z przyczepnością.
- Nie stosować 5717S na powierzchniach malowanych, stali nierdzewnej, lub innych stopach czy plastikach.
- Żywotność gotowego do użycia produktu: - 3 dni w pojemniku plastikowym.



Data wejścia w życie 20 lutego 2008

# 5717S

ODRDZEWIACZ

## ZALECANE STOSOWANIE

### Przygotowanie powierzchni

- Wyczyścić powierzchnię zmywaczem wstępnym przeznaczonym do gołej blachy DuPont Refinish. Wyrzeć do sucha czystą szmatką.
- Usunąć wszelkie pozostałości po szlifowaniu, przedmuchać sprężonym, wolnym od oleju powietrzem.
- Metale żelazawe: wymieszać 1 część 5717S z 2 częściami wody.
- Aluminium: wymieszać 1 część 5717S z 4 częściami wody.
- Nałożyć roztwór gąbką lub pędzlem. Wyszorować wilgotny metal drucianą gąbką, papierem ściernym lub twardym pędzlem w celu usunięcia korozji. Metal musi być wilgotny podczas ścierania.
- Kiedy metal jest jeszcze wilgotny, wytrzeć starannie czystą, suchą szmatką. Jeśli przed wytarciem powierzchnia metalu zaczyna schnąć, ponownie zmoczyć ją roztworem.
- Wypłukać powierzchnię dużą ilością świeżej wody i wytrzeć do sucha.
- Pozostawić metal do całkowitego wyschnięcia przed przystąpieniem do malowania.

### Dane o produkcie

Dyrektywa 2004/42/UE: Wartość graniczna określona przez Unię Europejską dla tego produktu (produkt kategorii: IIB(a)) w formie gotowej do użycia to maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w formie gotowej do użycia to maksymalnie 475 g/l.

Produkty	Opakowania (l)	Okres przechowywania w 20°C (w latach)	Ciężar właściwy (kg/l)
5717S	1	2	1,157

### Bezpieczeństwo

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietkach puszek.

Dane te odnoszą się tylko do materiałów opisanych powyżej i nie mogą być stosowane w przypadku kombinacji z innymi materiałami lub w innych procesach. Nie mogą być traktowane jako gwarancja czy specyfikacja jakości i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich stosowanie.