



Data wejścia w życie 11 października 2010

710R

1-SKŁADNIKOWA SZPACHLA ULTRA DROBNOZIARNISTA

Opis

1-składnikowa nitrocelulozowa szpachla wykończeniowa.
Skład na bazie zmodyfikowanego polimeru nitrocelulozowego.

Produkty

710R 1-składnikowa szpachla ultra drobnoziarnista

Wlasciwosci

- Dobra przyczepność.
- Łatwe, szybkie wypełnienie.
- Jednolita, równomierna struktura.
- Gładkie szlifowanie.

Podloza

- Gola blacha
- Oryginalne lakiery.
- Podwarstwy DuPont Refinish.







Data wejścia w życie 11 października 2010

710R

1-SKŁADNIKOWA SZPACHLA ULTRA DROBNOZIARNISTA

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

	Proporcje mieszania	Gotowy do użycia.
	LZO	351 g/l
	Zywotność w 20°C	Nie stosuje się.
	Nakładanie	2 do 4 cienkich warstw.
	Suszenie	20-30 min. na powietrzu.
<p>Dane te odnoszą się tylko do materiałów opisanych powyżej i nie mogą być stosowane w przypadku kombinacji z innymi materiałami lub w innych procesach. Nie mogą być traktowane jako gwarancja czy specyfikacja jakości i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich stosowanie.</p>		

ZALECANE STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni

1. Wyczyścić powierzchnię wodą z mydłem. Wyplukac i wysuszyć.
2. Odtłuszczyć właściwym zmywaczem wstępnym DuPont Refinish.
Wytrzeć do sucha czystą szmatką.
3. Wyszlifować powierzchnię mechanicznie P80.
4. Wyszlifować do krawędzi P150 lub P180.
5. Usunąć wszelkie pozostałości po szlifowaniu, przedmuchać sprężonym, wolnym od oleju powietrzem.
6. Odtłuszczyć właściwym zmywaczem końcowym/odtłuszczaczem DuPont Refinish.
Wytrzeć do sucha czystą szmatką.

Mycie oprzyrządowania

Stosować właściwy zmywacz rozcieńczalnikowy do pistoletów DuPont Refinish.

Powtórne nakładanie

W każdej chwili po czasie „suche do szlifowania”.



710R

1-SKŁADNIKOWA SZPACHLA ULTRA DROBNOZIARNISTA

ZALECANE STOSOWANIE (c.d)

Uwagi

- Nie stosować 710R na nie wyszlifowane powierzchnie.
- Nałożyć 2 do 4 cienkich warstw, aby otrzymać 50 do maksymalnie 100 μ grubości suchej warstwy. Unikać tworzenia się pęcherzy powietrza.
- 710R jest zalecana tylko do małych rys lub odprysków. Dla uzyskania większego wypełnienia zastosować szpachle poliestrowa DuPont Refinish.
- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.

Produkty	Opakowania	Okres przechowywania w 20°C (w latach)	Ciezar właściwy (kg/l)
710R	tuba 250 g	1	1,630

Bezpieczeństwo

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietkach puszek.