



Data wejścia w życie 18 stycznia 2012

759R

UNIWERSALNA SZPACHLA POLIESTROWA

Opis

2-składnikowa szpachla wypełniająca/wykończeniowa z utwardzaczem peroksydowym.
Skład na bazie zmodyfikowanego polimeru poliestrowego.

Produkty

759R	Uniwersalna Szpachla Poliesterowa
759Rc	Uniwersalna Szpachla Poliesterowa
762R	Utwardzacz w tubie 50 g
764R	Utwardzacz do opakowania 759Rc
767R	Dozownik

Właściwości

- Bardzo dobra przyczepność do gołej stali i innych podłoży (jak niżej).
 - Łatwe, szybkie wypełnienie.
 - Jednolita, równomierna struktura.
 - Gładkie szlifowanie.
 - Doskonała elastyczność.
 - Nie zawiera azbestu.
- Zgodny z LZO, dostosowany do dyrektywy 2004/42/UE.

Podłoża

- Specjalnie zalecana na gola blache, stal ocynkowana i poliestr wzmocniony włóknem szklanym.
- Oryginalne lakiery*.
- Podwarstwy DuPont Refinish*.

* Nie zalecana do stosowania na 1-składnikowe podkłady, podkłady zmywające, podwarstwy termoplastyczne a także lub termoplastyczne warstwy wierzchnie.



Data wejścia w życie 18 stycznia 2012

759R

UNIWERSALNA SZPACHLA POLIESTROWA

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

	Proporcje mieszania	Dodanie utwardzacza	5-15°C	15-25°C	25-30°C
			3 %	2 %	1 %
	LZO	150 g/l			
	Żywotność w 20°C	5-8 min.			
	Nakładanie	Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, starając się unikać tworzenia się bąbli.			
	Suszenie	15-20 min. suszenia na powietrzu.			
Dane te odnoszą się tylko do materiałów opisanych powyżej i nie mogą być stosowane w przypadku kombinacji z innymi materiałami lub w innych procesach. Nie mogą być traktowane jako gwarancja czy specyfikacja jakości i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich stosowanie.					

ZALECANE STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni

1. Wyczyścić powierzchnię wodą z mydłem. Wypłukać i wysuszyć.
2. Odtłuścić właściwym zmywaczem wstępnym DuPont Refinish. Wyrzeć do sucha czystą szmatką.
3. Wyszlifować powierzchnię mechanicznie P80.
4. Wyszlifować do krawędzi P150 lub P180.
5. Usunąć wszelkie pozostałości po szlifowaniu, przedmuchać sprężonym, wolnym od oleju powietrzem.
6. Odtłuścić właściwym zmywaczem końcowym/odtłuszczaczem DuPont Refinish. Wyrzeć do sucha czystą szmatką.

Mycie oprzyrządowania

Stosować właściwy zmywacz rozcieńczalnikowy do pistoletów DuPont Refinish.

Powtórne nakładanie

W każdej chwili po czasie „suche do szlifowania”.



Data wejścia w życie 18 stycznia 2012

759R

UNIWERSALNA SZPACHLA POLIESTROWA

ZALECANE STOSOWANIE (c.d)

Uwagi

- Nie stosować 759R na nie wyszlifowane powierzchnie.
- Stosować zalecaną ilość utwardzacza, aby uniknąć ściekania i plam.
- Nie nakładać bezpośrednio warstwy wierzchniej na 759R, aby uniknąć absorpcji.
- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.

Dane o produkcji

Dyrektywa 2004/42/UE: 2004/42/IIB(c)(250)150: Wartość graniczna określona przez Unię Europejską dla tego produktu (produkt kategorii: IIB(c)) w formie gotowej do użycia to maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w formie gotowej do użycia to maksymalnie 150 g/l.

Bezpieczeństwo

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietkach puszek.

Prawa autorskie © 2012 DuPont. Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo owal DuPont, DuPont™, The miracles of science™ i wszystkie produkty oznaczone ® lub ™ są zarejestrowanymi znakami lub znakami towarowymi firmy E. I. du Pont de Nemours and Company lub jej filii.