



KRONOX 610

E63WERSJA: 160222
STRONA: 1/3

LAKIER BEZBARWNY UHS

OPIS



- Lakier bezbarwny o niskiej zawartości LZO.
- Bardzo dobra rozlewność
- Szybkie czasy schnięcia, bardzo łatwa aplikacja
- Nadaje się do szybkich napraw punktowych, ale również na duże powierzchnie
- Bardzo twardy po wyschnięciu
- Może być polerowany już po 5h.

CECHY FIZYCZNE

Rodzaj:	Akryl 2K
Kolor:	Bezbarwny
Ciężar właściwy:	1,0 kg/l w 20°C
Lepkość CF/4:	18-19" w 20°C
Grubość po wyschnięciu:	50-60 mikronów (2 warstwy)
Wydajność:	9 m ² /l (50 mikronów)
LZO:	410 g/l
Zawartość części stałych:	59 %

PRODUKTY POMOCNICZE

- KX44 WOLNY UTWARDZACZ
- KX45 STANDARDOWY UTWARDZACZ
- KX46 SZYBKI UTWARDZACZ

		
T° (°C)	UTWARDZACZ	UTWARDZACZ
< 18	KX46	KX46
18 - 25	KX45 - KX46	KX45 - KX44
> 25	KX45	KX44

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Zastosuj **KRONOX 610** na lakier bazowy po jego odparowaniu wg. czasu zalecanego przez producenta. W przypadku lakierów bazowych rozcieńczalnikowych zastosuj na bazę po jej całkowitym utwardzeniu.

PROPORCJE MIESZANIA

KRONOX 610	A + B			
			20°C	
KX44	100:50 POJ.	2 : 1	18-19" F/4	1,5 h
KX45	100:52 WAG.			1,5 h
KX46				1 h

METODA APLIKACJI

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	½ + 1 LUB 2	5'-10'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

CZASY SCHNIĘCIA

20° C						50° C		PROMIENNIK		
									FLASH OFF	FULL BAKE
KX44	20'	1h15'	2h	2h30'	5h	KX44	15'	LIGHT	4'	6'
KX45	15'	1h	2h	2h30'	5h	KX45	10'	DARK	3'	5'
KX46	14'	45'	1h30'- 1h45'	2h15'	5h	KX46	5-10'	METALLIC	4'	6'

UWAGI

Wilgotność wpływa na składniki lakieru bezbarwnego, tak więc upewnij się, że sprzętu do aplikacji lakieru jest całkowicie suchy. Zamknij pojemnik z utwardzaczem natychmiast po użyciu.
Nie stosować gdy wilgotność względna jest wyższa niż 70%.
Nie stosować w temperaturze niższej niż +10 ° C. W tym przypadku osusz w kabinie lakierniczej.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyść przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora.
ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.