

## PODKŁAD ANTYKOROZYJNY 1K KJA.0150

KJA.0150 to żywica antykorozyjna 1K w półmacie, która może być mieszana z każdym kolorem i aplikowana bezpośrednio na wszystkie powierzchnie, łącznie z aluminium, stalą galwanizowaną, stalą i plastikiem. Może być ona nakładana jako jednowarstwowe wykończenie w połysku 30 do 40 stopni lub używana jako podkład 1K pod lakier nawierzchniowy 1K lub 2K.



Jest to żywica z bardzo krótkim czasem schnięcia nadająca się do użycia w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym.

Żywica KJA.0150 z pigmentem niebieskim została zmieszana w proporcji 4:1 z rozcieńczalnikiem RDL.P333.

Dwie warstwy zostały aplikowane bezpośrednio na aluminiowy panel pistoletem z dyszą 1.4 z 5-minutowym czasem odparowania pomiędzy warstwami.

