

OPIS



VT 141 CLEARCOAT 4:1 to dwukomponentowy lakier bezbarwny na bazie żywic akrylowo-poliuretanowych. Bardzo łatwy w aplikacji. Nadaje się do polerowania.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj:	Lakier bezbarwny 2K	
Kolor:	Bezbarwny	
Ciężar właściwy:	1,0 kg/l w 20°C	
Lepkość CF/4:	17" w 20°C	
Po wyschnięciu:	60 mikronów	2 warstwy
Wydajność:	8-10 m ² /l	
LZO:	594 g/l	Mieszanka
Zaw. części stałych:	39 %	Mieszanka
	36 %	VT 141 Clearcoat 4:1

DODATKI

CT4	Utwardzacz wolny	S322	Rozcieńczalnik standard
CT 5	Utwardzacz standard	S324	Rozcieńczalnik wolny
CT 6	Utwardzacz szybki		

		
T° (°C)	Utwardzacz	Utwardzacz
< 18	CT6	CT6
18 - 25	CT5 - CT6	CT5 - CT4
> 25	CT5 - CT4	CT4

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Zastosuj **VT 141 CLEARCOAT 4:1** na lakier bazowy po jego odparowaniu wg. czasu zalecanego przez producenta. W przypadku aplikacji na lakier bazowy rozcieńczalnikowy aplikuj lakier VT 141 po całkowitym utwardzeniu bazy.

VT 141

LAKIER BEZBARWNY 2K

VERSION: 121212

Strona: 2/3

PROPORCJE MIESZANIA

VT 141 Clearcoat 4:1				
	20°C			
	100:25:0-5	4 : 1	17" F/4	4h
				2,5 h
CT4				
CT5				
CT6				

METODA APLIKACJI

	mm	bar	cm		
	1,2-1,5	3	15 - 20	2	5'
	1,3	4	15 - 20		
	1,2-1,4	2	10		
	HVLP				

CZAS SCHNIĘCIA

20° C						60° C			PROMIENNIK IR		
										ODPAROWANIE	CAŁKOWITE UTWARDZENIE
CT4	40'	3h	4,5h	6h	7h	CT4	25'-30'	25'-30'	CZARNY	3'	5'
CT5	30'	2,5h	4h	5h	6h	CT5	20-25'	20-25'	BIAŁY	4'	6'
CT6	20'	2h	3h	4h	5h	CT6	15-20'	15-20'			

UWAGI

Wilgotność wpływa na składniki lakieru bezbarwnego, tak więc upewnij się, że sprzętu do aplikacji lakieru jest całkowicie suchy. Zamknij pojemnik z utwardzaczem natychmiast po użyciu.

Nie stosować gdy wilgotność względna jest wyższa niż 70%.

Nie stosować w temperaturze niższej niż +10 ° C. W tym przypadku osusz w kabinie lakierniczej.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyść przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

For any technical information contact with our Customer Attention Service or our Technical Department.
ROBERLO SA declines any responsibility due to an incorrect use of the product.