

Lakier PUR MAT BIAŁY na pow.drewniane 2K

Kod

WDL.TC03

OPIS

Lakier poliuretanowy, biały, matowy 2K. Bardzo dobra siła krycia, nie scieka z powierzchni pionowych.

PRZEZNACZENIE

Do stosowania przy lakierowaniu powierzchni drewnianych uprzednio pokrytych podkładem.

Ciezar właściwy Kg/Lt

1,5

Stopień polysku:

30

Temperatura aplikacji °C

5-35

Zywotność mieszanki w 20°C



> 2 h

Kolor

bezbarwny

Aplikacja

natrysk

		10-25°C	25-35°C		Poj.	Wagowo	
	Produkt	WDL.TC03	WDL.TC03		1	100	
	Utwardzacz	FK9.LE04	FK9.LE04		0,75	50	
		FK9.LE03	FK9.LE03		0,50	35	
	Rozcieńczalnik	RDL.P333	RDL.P333			15-20%	
	Lepkość (sF 4 20°C)					16-18 sec	


Lakier PUR MAT BIALY na pow. drewniane 2K

Kod


WDL.TC03




Dysza (mm)
Cisnienie (bar)
Ilość warstw





Czas odparowania (min) at 20°C
Pyłosuchosc (min) at 20°C



Schnięcie w 20°C (h)
Schnięcie w 60°C (h)



Teoretyczna wydajność (mq\lt) x 50



Pistolet konw.

Gravity Feed

Suction Feed Spray

HVLP

Airless

1,3-1,4

1,3-1,6

2-2,5

2-2,5

2

2

10 min

10 min

20-30 min

20-30 min

12-18 h


12-18h

n.a.

n.a.

5-6 mq


5-6 mq



Store free from frost



Store in cool place



Protect from umidity



Use fresh air mask