

## Lakier PUR POLYSK BIAŁY na pow.drewniane 2K

Kod

WDL.TC04

OPIS

Lakierpoliuretanowy, biały, polysk. Gwarantuje doskonałą siłę krycia. Nie ścieka z pow. pionowych. Po całkowitym wyschnięciu zapewnia bardzo twardą powierzchnię.

PRZEZNACZENIE

Do stosowania przy lakierowaniu powierzchni drewnianych uprzednio pokrytych podkładem.

Ciezar właściwy Kg/Lt

1,3

Stopień polysku:

100

Temperatura aplikacji °C

5-35

Zywotność mieszanki w 20°C



>3 h

Kolor

bezbarwny

Aplikacja

natrysk

		10-25°C	25-35°C		Poj.	Wagowo	
	Produkt	WDL.TC04	WDL.TC04		1	100	
	Utwardzacz	FK9.LE03	FK9.LE03		1	100	
	Rozcieńczalnik	RDL.P333	RDL.P333		0,1	10%	
	Lepkość (sF 4 20°C)					16-18 sec	

## Lakier PUR POLYSK BIALY na pow. drewniane 2K

Kod

WDL.TC04



Pistolet konw.

Gravity Feed

Suction Feed Spray

HVLP


Airless



Dysza (mm)


Cisnienie (bar)

Ilość warstw




Czas odparowania (min) at 20°C

Pyłosuchosc (min) at 20°C




Schnięcie w 20°C (h)

Schnięcie w 60°C (h)



Teoretyczna wydajność (mq\lt) x 50


	Gravity Feed	Suction Feed Spray	HVLP	Airless
Dysza (mm)	1,3-1,4	1,3-1,6	1,3-1,4	
Cisnienie (bar)	2,5-3	2,5-3		
Ilość warstw	2	2		
Czas odparowania (min) at 20°C	5-10 min	5-10 min		
Pyłosuchosc (min) at 20°C	10-15 min	10-15 min		
Schnięcie w 20°C (h)	10 h	10h		
Schnięcie w 60°C (h)	n.a.	n.a.		
Teoretyczna wydajność (mq\lt) x 50	6-7 mq	6-7 mq	6-7 mq	



Store free from frost



Store in cool place



Protect from umidity



Use fresh air mask