

Podkład bezbarwny do drewna 2K

Kod

KFL.WDL1

OPIS

Uniwersalny podkład poliuretanowy, bezbarwny 2K na powierzchni drewniane. Charakteryzuje się dobrą siłą krycia, łatwy do szlifowania.

PRZEZNACZENIE

Nadaje się na wszelkie powierzchnie drewniane wymagające użycia bezbarwnego podkładu w celu wyeksponowania naturalnej struktury drewna.

Ciezar właściwy Kg/Lt

1,0

Temperatura aplikacji °C

5-35

Zywotność mieszanki w 20°C



1,5 h

Kolor

bezbarwny

Aplikacja

natrysk

		10-25°C	25-35°C		Poj.	Wagowo	
	Produkt	KFL.WDL1	KFL.WDL1		2	100	
	Utwardzacz	FK9.LE01	FK9.LE01		1	50	
	Rozcieńczalnik	RDL.P333	RDL.P333		0,2-0,4	10-20%	
	Lepkość (sF 4 20°C)				15-18 sec	15-18 sec	

Podklad bezbarwny do drewna 2K

Kod

KFL.WDL1



Pistolet konw.

Gravity Feed

Suction Feed Spray

HVLP


Airless



Dysza (mm)


Cisnienie (bar)

Ilosc warstw




Czas odparowania (min) at 20°C

Pylosuchosc (min) at 20°C



Schniecie w 20°C (h)

Schniecie w 60°C (h)



Teoretyczna wydajnosc (mq\lt) x 50

1,3-1,4

2,5-3

3

5 min

10 min

2 h

n.a.

6 mq

1,3-1,4

2,5-3

3

5 min

10 min

2 h


n.a.

6 mq

6 mq

Szlifowanie maszynowe


Szlifowanie papierem P220-P400



Store free from frost



Store in cool place



Protect from umidity



Use fresh air mask