

Podkład biały do drewna 2K

Kod

KFL.WDL2

OPIS

Podkład poliuretanowy 2K w kolorze białym do głębokiej impregnacji powierzchni drewnianych celem osiągnięcia idealnej powierzchni przed aplikacją lakieru nawierzchniowego.

- Bardzo dobra siła krycia, idealny aby wyrownac nierownosci na powierzchniach drewnianych (miekkie i twarde drewno).
- Tworzy oddychająca powierzchnie, co zapobiega luszczaniu sie lakieru nawierzchniowego.
- Bardzo praktyczny: szybko wysycha i jest łatwy do szlifowania

PRZEZNACZENIE

Nadaje sie na wszelkie powierzchnie drewniane, ktore wymagaja wykonczenia lakierem nawierzchniowym w kolorze. Nadaje sie rowniez na powierzchnie typu MDF.

Ciezar wlasciwy Kg/Lt

1,5

Temperatura aplikacji °C

5-35

Zywotnosc mieszanki w 20°C



1,5 h

Kolor

bezbarwny

Aplikacja


natrysk

		10-25° C	25-35° C		Poj.	Wagowo	
	Produkt	KFL.WDL2	KFL.WDL2		1	100	
	Utwardzacz	FK9.LE01	FK9.LE01		0,75	50	
	Utwardzacz						
	Rozcienczalnik	RDL.P333	RDL.P333			20-30%	
	Lepkosc (sF 4 20°C)					15-18 sec	

Podklad biały do drewna 2K

Kod

KFL.WDL2



Pistolet konw.

Gravity Feed

Suction Feed Spray

HVLP

Airless



Dysza (mm)

Cisnienie (bar)

Ilość warstw

1,3-1,4


1,3-1,4

2,5-3

2,5-3

3

3



Czas odparowania (min) at 20°C

Pyłosuchosc (min) at 20°C

5 min

5 min

10 min

10 min



Schnięcie w 20°C (h)


Schnięcie w 60°C (h)

2 h

2 h

n.a.

n.a.



Teoretyczna wydajność (mq\lt) x50

5-6 mq

5-6 mq

5-6 mq

Szlifowanie maszynowe




Szlifowanie papierem P220-P400



Store free from frost



Store in cool place



Protect from umidity



Use fresh air mask