

Charakterystyka:

Drobnoziarnista szpachla wykończeniowa. Charakteryzuje się szczególną łatwością modelowania w cienkich warstwach i łatwością obróbki wysokimi granulacjami materiałów ściernych P150 - P320 w efekcie czego uzyskujemy najwyższą jakość powierzchni szpachli i powłoki lakierowej w obrębie naprawy. Możliwość pominięcia szlifu zgrubnego niższymi granulacjami materiału ściernego, skraca proces naprawy, zmniejsza zużycie materiałów lakierniczych w następnych procesach naprawy i wpływa na finalną jakość powłoki lakierowej naprawianego elementu. Służy do wykończenia powierzchni uprzednio naprawianych szpachlami wypełniającymi, jak również do usuwania niedużych wgnieceń i uszkodzeń powłoki lakierowej. Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho. Nakładać w cienkich warstwach do 2 mm. Nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu.

Sposób użycia:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20°C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.

Dane techniczne:

Zawartość LZO (w produkcie gotowym do użycia): <250 g/l

Dopuszczalne LZO: 250 g/l

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,87 g/cm³

Kolor: biały

**Czyszczenie****Dozowanie utwardzacza**

Szpachla	100 g
Utwardzacz	2-3 g

**Czas wypełniania**

3 - 5 min.

**Schnięcie**

16 - 30 min.

**Szlifowanie ręczne – na sucho**

P150 - P320

**Szlifowanie maszynowe – na sucho**

P150 - P320

**Przechowywać w chłodnym miejscu**